



Paint Experts Lac acrilic UHS

Paint Experts Lac acrilic UHS este un lac conform normelor VOC, gândit pentru vopsiri parțiale sau totale ale autoturismelor și vehiculelor comerciale. Lacul acrilic UHS oferă un finisaj strălucitor și cu întindere optimă atât peste vopsele pe bază de apă cât și peste cele pe bază de solvent. Lacul este special gândit cu o uscare inițială întârziată pentru a permite o absorbție mai bună a gazării la aplicația pe suprafețe mari sau la temperaturi ridicate. Lacul acrilic UHS poate fi lustruit (polishat) imediat după răcirea de după uscarea forțată și este foarte rezistent la toate formele de intemperii, precum și la solicitări mecanice sau chimice. Datorită compoziției speciale este potrivit pentru culorile fluorescente care au nevoie de o bună protecție împotriva UV. Randamentul teoretic este de 10-12 m²/litru.

Culoare	transparent		
Ratie de mixare	Se amesteca 2:1 cu R96x.xxx Paint Experts - Întăritor 2K HS VOC		
Intaritor	Pentru vopsiri integrale: R962.xxx Paint Experts - Întăritor 2K HS VOC Standard		Pentru vopsiri parțiale: R961.xxx Paint Experts - Întăritor 2K HS VOC Rapid
Diluant	Adăugați între 0-5% R30x.xxx Paint Experts - Diluant acrilic universal 2K		
Vascozitate la pulverizare 20° C	19 - 22 sec DIN 4 mm		
Aplicare	presiune de aplicare	duza de aplicare	numar straturi
Pistol gravitational	2 - 2.5 bar	1.2 - 1.3 mm	1,5
HVLP	2 - 2,2 bar	1.2 - 1.3 mm	1,5
Durata de utilizare (Pot life)	1 oră cu R961.xxx Paint Experts - Întăritor 2K HS VOC Rapid la 20 °C		2,5
	ore cu R962.xxx Paint Experts - Întăritor 2K HS VOC Standard la 20 °C		
Grosime film / Film uscat	50-60 μm		
Timp intermediar de uscare	aprox. 3-5 min intre primul strat gazat și cel de al doilea plin aprox. 10 - 15 min inainte de uscarea forțată		
Uscare	Formare film	Se poate atinge	Gata de montaj
Temperatura obiect 20° C	35-45 min	12 ore	24 ore
Temperatura obiect 60° C	-	30 min	2 ore
Depozitare	Cel puțin 3 ani în recipiente nedesfăcute.		
Continut VOC	Limita europeana pentru acest produs (cat. B/d): 420 g/l VOC Acest produs contine max. 420 g/l VOC		

Atentie!
Condiții de lucru: temperaturi incepand cu + 10° C cu o umiditate relativa in aer de până la 80%. Asigurați ventilație adecvată.
Instrucțiuni de aplicare: Aplicarea optimă se face cu un strat continuu și gazat (cca 70%) urmat după timpul de aerare specificat de un strat plin continuu.

Aceste date sunt numai cu caracter informativ! Din cunostiintele noastre datele furnizate respectă cele mai recente standarde si se bazeaza pe anii de experiență în fabricarea produselor noastre. Cu toate acestea respectarea fisei nu este obligatorie și nu atrage dupa sine garantie. Vă rugăm să urmați recomandările prevăzute în fișa de date de securitate și măsuri de precauție indicate pe eticheta produsului. Ne rezervam dreptul de a face completări, eliminări sau modificări asupra informațiilor prezentate în orice moment, fără notificare prealabilă.